

TKROM FIJADOR IMPREGNANTE HM - 5

Impregnante para Morteros Monocomponentes

Descripción



Impregnante fijador para fachadas de mortero monocomponente. Producto de base acuosa que compacta, fija e impermeabiliza las fachadas sin modificar su aspecto ni color. Realza el aspecto de la superficie sobre la que se aplica, sin cambiar ni amarillear el color, comunicando además una notable hidrorrepelencia a la fachada, sin impedir su posterior pintado, si así se desea, una vez transcurridos tres o más años.

Usos

Superficies verticales de mortero monocomponente coloreado.

Composición

Resinas especiales, en dispersión acuosa.

Características técnicas

Aspecto: Líquido móvil, ligeramente opalino.

Densidad: 1,04 ± 0,04 Kg/L

Contenido sólido en peso: 17,5 ± 1%

Cont. máx. de COV permitido 2010: 30 g/L

Cont. máx. de COV del producto: 30 g/L

Rendimiento teórico: 5 - 6 m²/L

Diluyente: No precisa

Parámetros de ensayo:

* Rendimiento: dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte.

Indicaciones para la aplicación

- El Impregnante TKROM HM-5 se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
 - Se suministra listo para su uso, por lo que no debe diluirse para su aplicación.
 - Debe aplicarse en capa abundante, pero evitando la saturación y "chorreo" del producto.
 - La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%.
 - El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa). No aplicar si se prevee lluvia antes de cuatro horas, ni a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- * Limpieza de utensilios con agua después del uso

Preparaciones para el soporte

La superficie deberá estar limpia y seca. Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.

Almacenaje Y Tipo de envase

La estabilidad del producto en sus envases originales, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.
Se envasa en garrafas de polietileno de 5 L y 25 L.

Resumen

Impregnante fijador hidrorrepelente de base acuosa, para fachadas de mortero monocomponente.

Seguridad

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable.

TK - 5909

Sustituye a la anteriormente editada: 15/02/2011