

**Nombre** Zinc

**Fecha** 3/8/10

**Código** FT0108

### Descripción

Producto formulado con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido, junto con polvo de zinc.

### Aplicación

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas, y siendo también una gran película protectora en ambientes marinos e industriales.

- Construcciones metálicas.
- Automoción.
- Bricolaje
- Puertas metálicas.
- Plásticos.
- Retoques de componentes metálicos.
- Uniones de soldadura

### Instrucciones de Uso

- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### Características

- Secado muy rápido
- Alto poder cubriente
- Buena adherencia
- No contiene Plomo
- Excelente poder anticorrosivo.

Características físicas		Características de envasado	
<b>Tipo Ligante</b>	Acrílico termoplástico	<b>Capacidad nominal</b>	400 ml
<b>Color</b>	Galvanizado	<b>Resistencia del envase al calor</b>	<50°C
<b>Brillo</b>	Mate	<b>Propelente</b>	GLP C <sub>3</sub> -C <sub>4</sub>
<b>% zinc (Mezcla de pigmentos)</b>	85%		
<b>Secado al tacto</b> (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
<b>Secado total</b> (ASTM D-1640 ISO 1517)	30'		
<b>Espesor de capa seca</b>	25 µ/capa(2 pasadas)		
<b>Adherencia</b> (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B		
<b>Niebla salina</b>	300h		
<b>Diluyente</b>	Acetato Butilo		
<b>Repintado</b>	Después de 10'		
<b>Resistencia del pintado al calor</b>	300°C-350°C		
<b>Condiciones de aplicación:</b>	T° Ambiente Mínima: 8°C   T° Superficie: 5-5°C   Humedad máx: 85% R.H.P.		

\*Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

Fecha última revisión: 15/12/2015

