50.01 PU FONDO TR 22 TIX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fondo poliuretánico de medios sólidos, gran poder de cubrición , buena transparencia, rapidez de secado y excelente lijado y resistencia a las rayas de la lija.
Puede ser aplicado tanto en procesos en plano como en verticales, debido a su gran polivalencia

ENVASADO

Los envases previstos para este producto son botes METALICOS DE 5 LITROS Y 25 LITROS. En sus envases originales cerrados la caducidad supera ampliamente los doce meses. Una vez abierto el envase original procurar mantenerlo cerrado lo más herméticamente posible. En las condiciones normales de almacenaje guardando las precauciones a tener en cuenta por ser un producto inflamable

EUPINCA S.A. C/Londres, 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza 30395 CARTAGENA (Murcia) Tel. 968 08 90 00 - Fax. 968 08 90 09

CAMPO DE APLICACIÓN

Sobre soporte de todo tipos de chapas, macizos, previamente lijados y libres de polvo.
Este fondo debe ser mezclado al 50% (2 partes + 1) en peso o volumen con el Catalizador 59.01(22-44-51) . La dilución, caso de ser necesario debe hacerse una vez realizada la mezcla con el Disolvente 10.05 en incorporaciones progresivas que no superen el 10%. En algunas ocasiones puede ser necesario la adición del Disolvente Retardante 10.04 incorporando a la mezcla un máximo de un 10%.
Gramaje recomendado: 180-210 gr/m≤ por mano

Pistola

Con diluyente ref. 10.05 de 5-10%, hasta viscosidad 20-25 seg.Ford 4

Cortina

Con diluyente ref.10.05 de 5-10%, hasta viscosidad de 20-30 seg.Ford 4

Aplicar siempre en lugares ventilados evitando la acumulación de vapores, pero tampoco conviene que se produzcan corrientes de aire que podrían afectar la superficie barnizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fondo alquídico con disolventes de tipo hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.
Viscosidad de suministro :

Densidad 20ºC: 0,980 (lig.dif. entre fabricaciones)

% de Sólidos litro mezcla: 35% aprox..

Secado en aplicación:

- Polvo.....20 min.
- Tacto.....1 hora
- Lijado.....5-6 horas