



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Mayo 2007

FIJACIÓN SIN CLAVOS TKROM

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo universal para construcción a base de resinas sintéticas, de alto poder de relleno y gran rapidez de pegado.

APLICACIONES:

- Fijación de paneles y molduras.
- En líneas de montaje.
- En edificación.
- En barcos.
- En bricolage.

Nota:

Al pegar con FIJACIÓN SIN CLAVOS TKROM, es imprescindible que al menos uno de los sustratos sea permeable a los vapores del disolvente para permitir el curado.

PROPIEDADES:

- Gran rapidez de pegado.
- Fácil aplicación desde 5°C. a + 50° C., sobre sustratos secos.
- Adhiere sin imprimación a la casi totalidad de los materiales de construcción.
- Su alta consistencia y gran fuerza de adherencia hace innecesario en muchos casos, la utilización de medios provisionales de sujeción.

INDICACIONES DE USO:

Preparación de las superficies:

Las superficies deberán estar secas, firmes y libres de polvo, lodo, aceite, grasa, etc.

Técnica de trabajo:

Corte el extremo del obturador del cartucho, rosque la cánula y corte ésta a bisel a la sección deseada. Introduzca el conjunto en una pistola aplicadora. Aplicar MULTIFIX PROFESIONAL sobre una de las partes a unir, bien por puntos o en cordones finos, cortos y discontinuos, poner a continuación la otra y presionar para obtener una distribución uniforme del producto. Cuando haya que utilizar mucha cantidad de material, bien porque haya que rellenar huecos u otra razón cualquiera, pueden mejorarse los resultados si inmediatamente de unirse las piezas vuelven a separarse permitiendo secarse el adhesivo aproximadamente 1 minuto antes de proceder a la unión definitiva.

Rendimiento:

Varía en función de la textura de los materiales a unir. En general, debe procurarse que quede una superficie de menos de 0,1 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pasta cremosa homogénea	
Descuelgue NF P 85501:	mm.	Nulo
Formación de piel BS 5889 Ap. A:	min.	1
Pérdida de volumen DIN 52451:	%	<50
Punto de inflamación	°C.	-4
Temperatura de aplicación:	°C	5 / 50

ALMACENAMIENTO:

FIJACIÓN SIN CLAVOS TKROM contiene disolventes inflamables y, por tanto, debe almacenarse en lugares frescos y bien ventilados.

En estas condiciones, los cartuchos sin abrir permanecerán utilizables al menos 1 año.

PRESENTACION:

Cartuchos 300 ml.

SEGURIDAD E HIGIENE:

FIJACIÓN SIN CLAVOS TKROM es inflamable:

No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo.

Usar guantes y en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA: Las indicaciones y datos técnicos referidos en esta ficha técnica tienen carácter general basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, por lo que en caso de requerir información más concreta de cada referencia se deberá solicitar la ficha de especificaciones del producto. Se declina toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada: por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso (Solicite su actualización así como ficha de especificación en caso necesario)

INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Mayo 2007