

DECAPANTE SUPERPOTENTE LÍQUIDO TKROM

INFORMACIÓN TÉCNICO/COMERCIAL

REF. 8017 FT Nº 0073

SEP-2014 (WE073)

Descripción

- Decapante para pintura sin cloruro de metileno.

Aplicación

- Para eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas.

Propiedades

- Interior- Exterior
- Alta eficacia
- No oscurece la madera
- Listo al uso

Características del producto

- DENSIDAD : 0,86 (a 20°C)
- PUNTO DE INFLAMACIÓN : inflamable

Características del aplicación

- RENDIMIENTO : Variable. Según el espesor , tiempo de la aplicación y calidad del producto a decapar.
- TIEMPO DE ACTUACIÓN: 5-10' dependiendo de la clase y espesor del producto a decapar.

DECAPANTE SUPERPOTENTE LÍQUIDO TKROM

INFORMACIÓN TÉCNICO/COMERCIAL

REF. 8017 FT N° 0073

SEP-2014 (WE073)

Preparación de la superficie

- Aplicar en superficies secas y limpias exentas de grasas.
- Se recomienda lijar ligeramente la superficie para facilitar el trabajo al decapante sobre la pintura vieja.

Aplicación

- Homogeneizar el producto antes y durante la aplicación. Aplicar una capa sobre la superficie a decapar y dejar actuar entre 5-10' dependiendo de la clase , espesor del revestimiento a decapar.
- Eliminar completamente los residuos con una espátula o una lana de acero

Sistema de aplicación

- Espátula, lana de acero, brocha

Limpieza

- Limpieza con agua caliente o disolvente sintético

Indicaciones importantes

- No aplicar sobre superficies de plástico y derivados.
- Tomar precauciones sobre aluminio, cinc y cobre.
- El producto no actúa sobre pinturas o barnices de dos componentes.
- Temperatura ideal de aplicación será por encima de los 10°C y con una humedad relativa de 50% .
- Cierre el envase después de su uso.
- Se recomienda dar una segunda capa de decapante para productos a decapar con mucho espesor