

# DECAPANTE SUPERPOTENTE GEL TKROM

INFORMACIÓN TÉCNICO/COMERCIAL

REF. 8016 FT N° 0072

SEP-2014 (WE072)

## Descripción

---

- Decapante para pintura sin cloruro de metileno.

## Aplicación

---

- Para eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas y metales ferrosos.

## Propiedades

---

- Interior- Exterior
- Gel
- No descuelga
- Listo al uso

## Características del producto

---

- DENSIDAD : 0,86 (a 20°C)
- PUNTO DE INFLAMACIÓN : inflamable

## Características del aplicación

---

- RENDIMIENTO : Variable. Según el espesor , tiempo de la aplicación y calidad del producto a decapar.
- TIEMPO DE ACTUACIÓN: 15-30' dependiendo de la clase y espesor del producto a decapar.

# DECAPANTE SUPERPOTENTE GEL TKROM

INFORMACIÓN TÉCNICO/COMERCIAL

REF. 8016 FT Nº 0072

SEP-2014 (WE072)

## Preparación de la superficie

---

- Aplicar en superficies secas y limpias exentas de grasas.
- Se recomienda lijar ligeramente la superficie para facilitar el trabajo al decapante sobre la pintura vieja.

## Aplicación

---

- Homogeneizar el producto antes y durante la aplicación. Aplicar una capa sobre la superficie a decapar y dejar actuar entre 15-30' dependiendo de la clase , espesor del revestimiento a decapar.
- Eliminar los residuos con una espátula o una lana de acero
- Limpiar con agua caliente o disolvente sintético
- Dejar secar completamente la superficie.

## Sistema de aplicación

---

- Espátula, lana de acero, brocha

## Limpieza

---

- Limpieza con agua caliente o disolvente sintético

## Indicaciones importantes

---

- No aplicar sobre superficies de plástico y derivados.
- Tomar precauciones sobre aluminio, cinc y cobre.
- Temperatura ideal de aplicación será por encima de los 10°C y con una humedad relativa de 50% .
- Cierre el envase después de su uso.
- Se recomienda dar una segunda capa de decapante para productos a decapar con mucho espesor